

# Verarbeitungsblatt

futado Siegellack (matt + glänzend) / Status: 02/2025

## Beschreibung

Der futado Siegellack besteht aus zwei Komponenten und wird im Innenbereich als Endversiegelung verwendet.

## Verarbeitung

Die futado Oberflächen werden frühestens nach 3 Tagen versiegelt. Die Restfeuchte sollte dabei 3 % nicht übersteigen (gemessen nach mm)! Grundsätzlich wird bei allen Flächen mit dem glänzenden Lack vorgründert (gleich 1. Auftrag).

Im Wohnbereich ist ein zweimaliger Auftrag des futado Wasserlackes ausreichend. In der ersten Lage (ca. 100 g/m<sup>2</sup>) wird immer der glänzende Lack appliziert, um die Oberfläche abzuschließen. Als zweite Lage (ca. 70 g/m<sup>2</sup>) kann je nach Wunschoptik, entweder glänzend oder matt lackiert werden.

Im Nassbereich wird insgesamt drei mal lackiert. Immer zwei mal glänzend (ca. 100 g + 90 g/m<sup>2</sup>) und als Endbeschichtung (3. Auftrag) nach Wunsch wieder glänzend oder matt (mit ca. 70 g/m<sup>2</sup>)!

## Anmischen

Der Siegellack (Komponente A) wird vor Gebrauch aufgerührt. Anschließend den Härter (Komponente B) restlos in den Siegellack fließen lassen. Das Material langsam aber ausgiebig und intensiv mischen (Empfehlung: Doppelrührwerk mit gegenlaufenden Rührwellen). Nach 15 Minuten Wartezeit sollte umgetopft und nochmals

intensiv nachgerührt werden, bis keine fasrigen Schlierstoffe mehr vorhanden sind. Der futado Siegellack 2 K mit Härter kann mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.

## Auftrag

Nach 3 Tagen/je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann die erste porenverfüllende Glanzlackschicht aufgetragen werden. Das Auftragen der einzelnen Lackschichten sollte in einem zeitlichen Abstand von 12-24 Std. erfolgen.

Das Produkt wird mit einer kurzflorigen Walze im Kreuzgang aufgebracht. Die optimale Beschichtungsstärke entspricht einem gleichmäßigem milchigen Auftragsbild ohne Rollspuren und Fehlstellen. Diese milchige Optik verschwindet automatisch im Trocknungsprozess. Rand- und Anschlussbereiche müssen „frisch in frisch“ also in einem Arbeitsgang mit der Fläche ausgeführt werden, um Ansätze zu vermeiden. Bei größeren Flächen ist darauf zu achten, dass rechtzeitig angearbeitet werden muss, um Ansatzspuren zu minimieren. Die zeitgleiche Ausführung von mehreren Personen wird empfohlen.

## Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.



Produkte der VOLIMEA GmbH & Cie. KG werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Vor Beginn der Arbeiten am Objekt, ist der Abnehmer verpflichtet, das Produkt auf seine Eigenschaften durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Verkaufssachbearbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die VOLIMEA GmbH & Cie. KG eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. VOLIMEA haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unserer Internetseite abgerufen werden. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Verarbeitungsblattes verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist unter <https://www.volimea.de/download-center/> zu finden.



Schimmelbildung wird vermieden



Hohe Qualität und geprüfte Produkte



Natürliche Bestandteile



Allergikerfreundlich



Hohe Haltbarkeit und Belastbarkeit



Fugenlose Boden- und Wandbeschichtung



Unebene Oberflächen ausgleichen